

Bestandesaufnahme

Kommode Louis XVI um 1780

Höhe 86, Breite 125, Tiefe 61 cm
Tannenkörper furniert mit Nussbaum und Birkenmaser, auf Vierkantfüßen.
Drei Schubladen in drei Felder unterteilt.
Messing Beschläge mit Bronzeringen



Furnier stark ausgebleicht
die Lackierung ist abgenutzt ,
fleckig und rissig.



Teile der Kantenfurniere fehlen
oder sind lose.



An den drei Schubladen sind viele
Kanten ausgebrochen, zum teil
mit den Furnier.

Restaurierung Reinigung Reparatur


Um die vorstehenden Zapfen der Deckplatten-Konstruktion nachschneiden zu können müssen die Kanten entfernt werden.



Die Original Kanten wurden wieder aufgeleimt und die fehlenden teile neu ergänzt.



An den Schubladenkanten wurde Kirschbaum mit Splintholz aufgeleimt und danach die Front furniert.



Durch Schwindung sind viele Kantenteile lose und Konten so wieder fugenlos aneinander geleimt werden. Fehlende Teile wurden ergänzt.



Restaurierung Reinigung Reparatur

Kleine Teile der Marketerie wurden ergänzt



Die Rückwand wurde nach oben geschoben und ein Teil neu eingesetzt.



Ausgebleichte Fläche, die grüne Farbe der Marketerie ist kaum noch zuerkennen



Durch Reinigung mit Poliersprit und nachölen mit Leinöl bekommt der Furnier seine Originalfarbe zurück.



Nach der Restaurierung

Nach 7 Tagen Troknungszeit wurde die Kommode mit Schellack neu poliert.

Die Messing Beschläge gereinigt und montiert.



CD Fotos Dokumentation

24 Juli 2010